

Kronalux® Markierungsspray 753

Kunststoff-Markierungsspray für schnelle und Markierarbeiten



Werkstoffbeschreibung



Verwendungszweck:

Kronalux® Markierungsspray eignet sich für einfach und schnell auszuführende Markierungen auf Beton, Asphalt und Pflaster im Innen- und Außenbereich. Parkplatzmarkierungen, Sperrflächen und Grenzlinien lassen sich damit schnell und einfach und hochwertig durchführen.

Eigenschaften:

- für innen und außen
- sehr schnelle Trocknung
- hohes Deckvermögen hohe Abriebfestigkeit
- schwer verseifbar

Farbtöne:

Bestell-Nr.:	Farbton:
753 9010	weiß
753 1023	gelb
753 3000	rot
753 5012	blau
753 6018	grün
753 9005	schwarz

Glanzgrad:

seidenmatt

Verpackung:

6 x 750 ml Spraydose

Lagerung:

Kühl und trocken im gut verschlossenen Original-Gebinde mind. 2 Jahre lagerfähig. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.

Anwendungstechnische Hinweise

Untergrundvorbereitung:

Die zu markierende Fläche soll trocken und sauber sein. Schwarzdecken dürfen keine Teeröle ausschütten. Auf Pflaster und Beton werden vorhandene Markierungsstriche abgebeizt. Auf Schwarzdecken werden die Markierungen mit Kronalux® Markierungsspray 753 schwarz demarkiert.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung von Kronalux® Markierungsspray erfolgt mit dem Jaeger Markierungswagen. Der Markierungswagen hat eine variable Strichbreite von 50-120 mm.

Verarbeitungsbedingungen:

Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.

Werkzeugreinigung:

Mit Spezialverdünnung 755 oder Nitroverdünnung

Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe:	Spezialkunstharz, Pigmente, mineralische Füllstoffe, Lösemittel, Additive		
Abfallschlüssel:	080111	Giscode:	nicht anwendbar
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.		
Sonstiges:	Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen" (VBG 23), das Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.		

Verarbeitungshinweise

Trocknung	staubtrocken	befahrbar
(20°C/55% r.F.)	10-15 min.	ca. 20-30 min.

Ergiebigkeit	bei 50 mm Strichbreite	bei 100 mm Strichbreite
l/m / l/Dose	60-70	30-35

Stand 05/23

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.